Cinta de nailon MIL-PRF-17337

Referencia técnica y requisitos de compra

Identificador del documento: TMG-REF-17337-ES-20261117 | Versión: 2026-11-17

Versión 2026-11-17. Requisitos normativos y lista de compra; no es un informe de ensayo de lote.

Revisión técnica: MIL-PRF-17337G · 2017-02-14

Aviso de validación: G Notice 2 · 2026-09-23

Referencias en planos antiguos: MIL-W-17337

Son requisitos normativos, no resultados de lotes TMG ni una lista de existencias. Confirme el artículo propuesto y sus evidencias antes del pedido.

Clasificación y construcción	
Clase 1	Equipo de salvamento; telar de lanzadera; nailon 6,6.
Clase 2	Equipo de carga; telar con o sin lanzadera; nailon 6 o 6,6.

MIL-PRF-17337G · tabla III · página 7

Anchura ± tolerancia (in)	Espesor (in)	Masa máxima (oz/yd)	Fuerza mínima de rotura (lbf)
1 ± 1/16	0.038-0.050	0.7	1,200
1-1/2 ± 1/16	0.038-0.050	1.1	1,800
2 ± 1/16	0.038-0.050	1.4	2,200
3 ± 1/16	0.038-0.050	2.2	3,200
3-1/2 ± 1/16	0.038-0.050	2.6	4,000

Valores seleccionados; siguen siendo aplicables el documento completo, sus notas, inspecciones y requisitos de color.

La fuerza de rotura no es la carga de trabajo admisible. Confirme con el diseñador la idoneidad, las costuras y la aceptación. Una revisión posterior o una anchura similar no autorizan una sustitución.

Requisitos del pedido y de ensayo

Confirme artículo, clasificación y dimensiones antes del pedido. Identificadores, disponibilidad, muestras y resultados de lote se confirman para la oferta y el pedido concretos.

Ensayos, condiciones y aceptación

Acuerde métodos, acondicionamiento, muestreo, límites de aceptación y registros de lote según el documento contractual. Los valores de referencia son requisitos normativos, no resultados medidos por TMG ni un certificado de conformidad.

- Material, hilo, telar y bordes, anchura, espesor y tolerancias.

- Referencia de color, dibujo y acabado; límites NIR/IRR y acondicionamiento cuando corresponda.

- Métodos, muestreo, límites de aceptación y trazabilidad del lote al rollo.

- Cantidad, aprobación de muestra, MOQ, calendario, embalaje y longitud del rollo.

Origen de fabricación

TMG fabrica en Dongguan, China. Las prestaciones técnicas y el origen son requisitos separados. La cinta fabricada en China no se ofrece como material de origen estadounidense conforme a Berry.

Fuente oficial

MIL-PRF-17337G | 2017-02-14

https://quicksearch.dla.mil/qsDocDetails.aspx?ident_number=12303

Contacto y revisión de especificación

TMG Webbing | Dongguan, China

henry@tmgwebbing.com | +86 133 0244 2695

https://tmgwebbing.com/es/mil-prf-17337-webbing.html