Нейлоновая лента MIL-PRF-17337

Техническая справка и требования к заказу

Идентификатор документа: TMG-REF-17337-RU-20261117 | Версия: 2026-11-17

Версия 2026-11-17. Нормативные требования и перечень для заказа; не протокол испытания партии.

Техническая редакция: MIL-PRF-17337G · 2017-02-14

Подтверждение действия: G Notice 2 · 2026-09-23

Обозначения в старых чертежах: MIL-W-17337

Это нормативные требования, а не измерения партий TMG или складской перечень. До заказа подтвердите предлагаемое изделие и документы.

Классификация и конструкция	
Класс 1	Спасательное оборудование; челночный станок; нейлон 6,6.
Класс 2	Грузовое снаряжение; челночный или бесчелночный станок; нейлон 6 или 6,6.

MIL-PRF-17337G · таблица III · страница 7

Ширина ± допуск (дюймы)	Толщина (дюймы)	Макс. масса (унции/ярд)	Мин. разрывное усилие (lbf)
1 ± 1/16	0.038-0.050	0.7	1,200
1-1/2 ± 1/16	0.038-0.050	1.1	1,800
2 ± 1/16	0.038-0.050	1.4	2,200
3 ± 1/16	0.038-0.050	2.2	3,200
3-1/2 ± 1/16	0.038-0.050	2.6	4,000

Приведены отдельные значения; полный документ, примечания, контроль и требования к цвету также применяются.

Разрывное усилие не является допустимой рабочей нагрузкой. Согласуйте пригодность, швы и приёмку с разработчиком оборудования. Новая редакция или сходная ширина не разрешают замену.

Требования к заказу и испытаниям

До заказа подтвердите изделие, классификацию и размеры. Идентификаторы продукции, наличие, образцы и результаты партии уточняются для конкретных предложения и заказа.

Испытания, условия и приёмка

Согласуйте методы, кондиционирование, выборку, приёмочные пределы и записи партии по договорному документу. Справочные значения являются нормативными требованиями, а не измерениями TMG или сертификатом соответствия.

- Волокно и пряжа, станок и кромка, ширина, толщина и допуски.

- Эталон цвета, рисунок и отделка; пределы NIR/IRR и кондиционирование при необходимости.

- Методы, выборка, приёмочные пределы и прослеживаемость партии до рулона.

- Количество, утверждение образца, MOQ, сроки, упаковка и длина рулона.

Происхождение продукции

TMG производит в Дунгуане, Китай. Технические свойства и происхождение - разные требования. Китайская лента не предлагается как продукция американского происхождения, соответствующая Berry.

Официальный источник

MIL-PRF-17337G | 2017-02-14

https://quicksearch.dla.mil/qsDocDetails.aspx?ident_number=12303

Контакт и проверка требований

TMG Webbing | Dongguan, China

henry@tmgwebbing.com | +86 133 0244 2695

https://tmgwebbing.com/ru/mil-prf-17337-webbing.html